
TECHNICAL INSULATION

ProRox® MA 910 ALU



Deze flexibele lichtgewicht deken is ideaal voor de thermische- en akoestische isolatie van horizontale- en verticale oppervlakken tot 250 °C. De efficiënte en duurzame ProRox MA 910 ALU is bestand tegen de veeleisende omstandigheden van industriële omgevingen.

De versterkte aluminiumlaag vermindert stofvorming tijdens het verwerken en installeren, terwijl het lichte gewicht en de strak gecomprimeerde rollen zorgen voor eenvoudig en efficiënt transport en verzending. Kies voor ProRox MA 910 ALU als u effectieve isolatie nodig hebt die eenvoudig te installeren en esthetisch aantrekkelijk is.

Toepassing

ProRox MA 910 ALU is ideaal voor de thermische- en akoestische isolatie van vaten en tankwanden bij bedrijfstemperaturen tot 250 ˚C.

CE

Producteigenschappen

Producteigenschap	Resultados						Norm
Warmtegeleiding	T (°C)	50	100	150	200	250	EN 12667
	λ (W/mK)	0,046	0,059	0,074	0,093	0,116	
Maximale gebruikstemperatuur	250° C De oppervlaktetemperatuur van met ALU beklede producten moet worden beperkt tot 80°C						EN 14706
Reactie bij brand	Euroklasse A1						EN 13501-1
Nominale densiteit	26 kg/m3						EN 1602
Corrosiebestendigheid	Gehalte wateroplosbare chloride-ionen: ≤ 10 ppm						EN 13468
Waterabsorptie	< 1 kg/m²						EN 1609 EN 29767
Designatiecode	MW EN 14303-T2-ST(+)250-WS1-CL10						EN 14303

Conformiteit

- ProRox MA 910 ALU voldoen volledig aan de gestelde eisen uit de internationaal erkende normen EN 14303.
- ROCKWOOL steenwolisolatie is gemaakt van vulkanisch gesteente en is niet geclassificeerd als een gevaarlijke stof overeenkomstig Nota Q, verordening (EG) nr. 1272/2008.

Disclaimer

Aangezien ROCKWOOL geen controle heeft over het isolatieontwerp en vakmanschap, gebruik van aanvullende materialen of toepassingsomstandigheden, kan ROCKWOOL de prestaties of het resultaat van een installatie die producten van ROCKWOOL bevat niet garanderen. De algemene aansprakelijkheden en beschikbare oplossingen zijn beperkt tot de algemene verkoopvoorwaarden. Deze garantie vervangt alle andere garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. ROCKWOOL Technical Insulation behoudt zich het recht voor tot aanpassing van het product op ieder gewenst moment. Technische specificaties zijn daarom aan veranderingen onderhevig.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® en ProRox® zijn geregistreerde handelsmerken van ROCKWOOL International A/S en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.