
TECHNICAL INSULATION

ProRox® MA 910 ALU



Ta lekka, elastyczna mata idealnie nadaje się do izolacji termicznej i akustycznej powierzchni poziomych i pionowych w temperaturach do 250˚C. Wydajna i trwała, mata ProRox MA 910 ALU sprawdzi się w trudnych warunkach panujących w wymagającym środowisku przemysłowym.
Wzmocniona aluminiowa okładzina redukuje pylenie podczas transportu i montażu, a niewielka waga i ciasno skompresowana rolka zapewniają łatwą i tanią obsługę oraz transport.
Wybierz matę ProRox MA 910 ALU, jeśli potrzebujesz skutecznej izolacji, która jest prosta w montażu i estetyczna.

Zastosowanie

ProRox MA 910 ALU idealnie nadaje się do izolacji termicznej i akustycznej ścian zbiorników przy temperaturach roboczych do 250 ˚C.

CE

Właściwości produktu

Właściwości produktu	Parametry						Normy
Przewodność cieplna w średniej temperaturze	T (°C) λ (W/mK)	50 0,046	100 0,059	150 0,074	200 0,093	250 0,116	EN 12667
Maksymalna temperatura stosowania	250° C Temperatura powierzchni zewnętrznej dla produktów z powłoką ALU nie powinna przekraczać 80°C						EN 14706
Reakcja na ogień	Euroklasa A1						EN 13501-1
Gęstość nominalna	26 kg/m3						EN 1602
Odporność na korozję	Śladowe ilości jonów chlorkowych rozpuszczalnych w wodzie: ≤ 10 ppm						EN 13468
Nasiąkliwość wodą	< 1 kg/m²						EN 1609 EN 29767
EN 14303 Kod oznaczenia	MW EN 14303-T2-ST(+)250-WS1-CL10						EN 14303

Zgodność

- ProRox MA 910 ALU spełnia wszystkie wymogi określone w międzynarodowej normie EN 14303.
- Izolacja ROCKWOOL z wełny skalnej wykonana jest ze skały wulkanicznej i nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z notą Q do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Zastrzeżenie

Ponieważ ROCKWOOL nie ma kontroli nad projektem i wykonaniem izolacji, materiałami dodatkowymi oraz warunkami stosowania, nie gwarantuje skuteczności ani rezultatu instalacji zawierających produkty ROCKWOOL. Całkowita odpowiedzialność firmy ROCKWOOL oraz dostępne środki zaradcze są ograniczone ogólnymi warunkami sprzedaży. Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje i warunki wyrażone lub domniemane, w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.
ROCKWOOL Technical Insulation zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w produkcie w dowolnej chwili. Przedstawione specyfikacje techniczne mogą zatem ulec zmianie.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® i ProRox® są zarejestrowanymi znakami towarowymi ROCKWOOL A/S i nie mogą być używane bez wcześniejsze pisemnej zgody.