
TECHNICAL INSULATION

ProRox® MA 910 ALU



Ce matelas léger et flexible est idéal pour l'isolation thermique et acoustique des surfaces horizontales et verticales jusqu'à 250 °C. Performant et durable, le ProRox MA 910 ALU résiste aux conditions difficiles des environnements industriels les plus exigeants.

Son revêtement en aluminium renforcé réduit la poussière lors de la manipulation et de la pose, tandis que sa légèreté et sa compression optimale en rouleau facilitent et réduisent les coûts logistiques. Optez pour le ProRox MA 910 ALU si vous recherchez une isolation efficace, simple à installer et esthétique.

Description du produit

ProRox MA 910 ALU est idéal pour l'isolation thermique et acoustique des parois de réservoirs à des températures de service allant jusqu'à 250 °C.

Propriétés du produit

Caractéristiques du produit	Performances						Normes appliquées
Conductivité thermique à température moyenne	T (°C)	50	100	150	200	250	EN 12667
	λ (W/mK)	0,046	0,059	0,074	0,093	0,116	
Température de service maximale	250° C Pour les produits avec revêtement ALU, limter de préférence la température de surface extérieure à 80°C						EN 14706
Comportement au feu	Euroclasse A1						EN 13501-1
Densité nominale	26 kg/m3						EN 1602
Résistance à la corrosion	Traces d'ions chlorure lixiviables dans l'eau: ≤ 10 ppm						EN 13468
Absorption d'eau	< 1 kg/m²						EN 1609 EN 29767
Code d'identification	MW EN 14303-T2-ST(+)250-WS1-CL10						EN 14303

Conformité

- ProRox MA 910 ALU répond à toutes les exigences fixées par la norme EN 14303, reconnue au niveau international.
- L'isolant en laine de roche ROCKWOOL est composé de roche volcanique et n'est pas considéré comme une substance dangereuse, conformément à la Note Q du règlement (CE) N° 1272/2008.

Clause de non-responsabilité

Dans la mesure où ROCKWOOL n'a aucun contrôle sur la conception de l'installation, la main-d'oeuvre, les accessoires utilisés ou les conditions de pose, l'entreprise ne peut garantir l'efficacité ou le résultat des installations contenant des produits ROCKWOOL. La responsabilité générale de ROCKWOOL et les recours possibles sont limités par les conditions générales de vente. La présente garantie a préséance sur toute autre garantie expresse ou implicite, y compris les garanties relatives à la qualité marchande et à l'adéquation du produit pour un usage particulier. ROCKWOOL Technical Insulation se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires au produit à tout moment. Les caractéristiques techniques sont donc sujettes à modification.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® et ProRox® sont des marques déposées de ROCKWOOL A/S et ne peuvent être utilisées sans accord écrit préalable.