

Ventirock Duo

Fasadat e ventiluara



PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Panele izoluese të ngurta, të pa veshura, me dy shtresa leshi guri për mbrojtjen nga zjarri, zëri dhe termike të fasadave të ajrosura. Panelet janë të papërshkueshme nga uji në të gjithë seksionin e tyre kryq.

APLIKIMI

Pllakat Ventirock Duo përdoren për izolimin termik, për mbrojtjen akustike dhe nga zjarri të fasadave të ventiluara. Fasadat e ventiluara zakonisht krijohen duke lënë një hapësirë ventilimi ndërmjet veshjes së jashtme dhe shtresës së izolimit. Struktura e pllakave është krijuar posaçërisht për t'i rezistuar qarkullimit të ajrit në hapësirën e ventilimit.

VETITË

- material rezistent ndaj zjarrit - reagimi ndaj zjarrit klasa A1
- vetitë e shkëlqyera të izolimit termik - vlera e ulët e përçueshmërisë termike (λ)
- qëndrueshmëri - shtresa e jashtme me densitet të lartë siguron rezistencë shtesë ndaj ndikimeve të motit (shiut, erës) dhe rrjedhës së ajrit
- përshkueshmëria e avullit.
- rezistenca ndaj ujit.
- qëndrueshmëri dimensionale.
- neutraliteti kimik.

PËRMASAT E PRODUKTIT DHE PAKETIMI

Trashësia (mm)	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Gjatësia & Gjerësia (mm)	1200 x 600								
m ² / paketim	5,76	4,32	4,32	3,60	2,88	2,88	2,16	2,16	2,16
m ² / palet	57,60	43,20	34,56	28,80	23,04	23,04	21,60	17,28	17,28

Dimensionet e paletës 1200 x 1200 x maksimumi 2520 mm.

PARAMETRAT TEKNIK

Vetitë	Simboli	Vlera	Standarti
Reagimi ndaj zjarrit	-	A1	EN 13501-1
Përçueshmëria termike e deklaruar	λ_D	0,035 W/[mK]	EN 12667
Toleranca e trashësisë	T4	- 3 mm / + 5 mm	EN ISO 29466
Absorbimi afatshkurtër i ujit	WS	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN ISO 29767
Absorbimi afatgjatë i ujit	WL(P)	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$	EN 12087
Përshkueshmëria ndaj avullit	MU 1	$\mu = 1$	EN 12086
Rezistenca ndaj fluksit të ajrit	AF _r 20 AF _r 16	$\geq 20 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$ (60-140 mm) $\geq 16 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$ (150-200 mm)	EN ISO 9053
Dendësia	ρ	115 kg/m ³ shtresa e jashtme 40 kg/m ³ shtresa e brendshme	EN 1602
Pika e shkrirjes	T _i	> 1000°C	DIN 4102
trashësia			
Çelësi i markimit	60 - 140 mm	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr20*	
	150 - 200 mm	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr16*	
Deklarata e Performancës (DoP)	60 - 200 mm	CPR-DoP-ADR-078	

*MW - lesh mineral; EN - standard evropian; Ti - toleranca e trashësisë e; DS(70,90) – qëndrueshmëri dimensionale në kushte të caktuara të temperaturës dhe lagështisë relative të ajrit; WS – absorbimi afatshkurtër i ujit; WL(P) - absorbimi afatgjatë i ujit; MU1 – difuzioni i avullit të ujit (përshkueshmëria e avullit); AF_r - rezistenca e fluksit të ajrit.

TRASHËSIA dhe R_D

Trashësia (mm)	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Rezistenca Termike R _D [m ² K/W]	1,70	2,25	2,85	3,40	4,00	4,25	4,55	5,10	5,70

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Selia dhe prodhimi, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci
HR – 52333 Potpićan
Zyra e Shitjes, Radnička cesta 80, HR - 10000 Zagreb
Tel +385 1 6197 600
www.rockwool.al

Të gjitha informacionet që përmbahen në këtë dokument kanë të bëjnë me vetitë e produktit të aplikueshme në momentin e lëshimit. Ju lutemi, gjithmonë pyesni distributorin tuaj për Skedën Teknike më të fundit, duke qenë se ne punojmë në vazhdimësi për zhvillimin e produkteve.