

Frontrock RP-PT

Fasadat e kontaktit

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Pillaka izoluese prej leshi guri me dendësi të lartë për izolim termik, akustik dhe mbrojtje nga zjarri në sistemet fasadale kontaktuese (ETICS).

APLIKIMI

Pillakat ROCKWOOL Frontrock RP-PT rekomandohen për instalim në sistemet e fasadave me shtresa të hollë dhe me shtresa të trasha, për izolimin e hapjeve të dritareve dhe dyerve, dyshemeve mbi hapësirat e jashtme dhe mbi garazhe të pa ngrohura. Ata janë të siguar me ngjitje dhe fiksion mekanik.

VETITË

- material rezistent ndaj zjarrit - reagimi ndaj zjarrit klasa A1
- vetitë izoluese akustike.
- veti të shkëlqyera për izolim termik
- përshkueshmëri nga avulli.
- rezistencë ndaj ujit.
- qëndrueshmëri dimensionale.
- neutraliteti kimik.

PËRMASAT E PRODUKTIT DHE PAKETIMI

Trashësia (mm)	30	40
Gjatësia & Gjerësia (mm)	1000 x 600	
m ² / paketim	4,80	3,00
m ² / palet	48,00	36,00

Dimensionet e paletës 1200 x 1000 x maksimumi 1320 mm.

PARAMETRAT TEKNIK

Vetitë	Simboli	Vlera	Standarti
Reagimi ndaj zjarrit	-	A1	EN 13501-1
Përçueshmëria termike e deklaruar	λ_D	0,039 W/[mK]	EN 12667
Toleranca e trashësisë	T5	- 1 mm / + 3 mm	EN ISO 29466
Rezistenca ndaj shtypjes në deformim 10%.	CS(10) 40	$\sigma_{10} = 40$ kPa	EN ISO 29469
Rezistenca ndaj tërheqjes pingul me faqet	TR 15	$\sigma_{mt} = 15$ kPa	EN 1607
Përshkueshmëria ndaj avullit	MU 1	$\mu = 1$	EN 12086
Absorbimi afatshkurtër i ujit	WS	$W_p \leq 1$ kg/m ²	EN ISO 29767
Absorbimi afatgjatë i ujit	WL(P)	$W_{lp} \leq 3$ kg/m ²	EN 12087
Dendësia	ρ	140 kg/m ³	EN 1602
Pika e shkrirjes	T _i	> 1000°C	DIN 4102
trashësia			
Çelësi i markimit	30-180 mm	MW-EN 13162 T5-CS(10)40-TR15-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1*	
Deklarata e Performancës (DoP)	30-180 mm	CPR-DoP-ADR-068	

*MW - lesh mineral; EN - standard evropian; Ti - toleranca e trashësisë e; DS(70,90) –qëndrueshmëri dimensionale në kushte të caktuara të temperaturës dhe lagështisë relative; TR - qëndrueshmëria ndaj tërheqje pingul me faqet; CS(10) - forca në shtypje; WS – absorbimi afatshkurtër i ujit; WL(P) - absorbimi afatgjatë i ujit; MU1 – difuzioni i avullit të ujit (përshkueshmëria e avullit)

TRASHËSIA dhe R_D

Trashësia (mm)	30	40
Rezistenca Termike R _D [m ² K/W]	0,75	1,00

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Selia dhe prodhimi, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci

HR – 52333 Potpićan

Zyra e Shitjes, Radnička cesta 80, HR - 10000 Zagreb

Tel +385 1 6197 600

www.rockwool.al

Të gjitha informacionet që përmbahen në këtë dokument kanë të bëjnë me vetitë e produktit të aplikueshme në momentin e lëshimit. Ju lutemi, gjithmonë pyesni distributorin tuaj për Skedën Teknike më të fundit, duke qenë se ne punojmë në vazhdimësi për zhvillimin e produkteve.