

Multirock 35 (zamena za Multirock)

Višenamenski proizvod



OPIS PROIZVODA

Višenamenske ploče kamene vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju. Ploče su vodoodbojne po celom preseku. Multirock 35 se isporučuje u "Slim pack" pakovanju. "Slim pack" je tehnologija komprimovanja kojom se povećava količina ploča u paketu.

PRIMENA

ROCKWOOL Multirock 35 preporučuje se za izolaciju lakih montažnih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča, potkrovlja, drvenih podova, spuštenih plafona, zidova sa unutrašnje strane. Mogu se ugrađivati između profilisanih metalnih elemenata u kojima ploče nisu izložene pritisnom opterećenju, kao i montažnih građevina s drvenom ili metalnom konstrukcijom.

SVOJSTVA

- negoriv materijal - reakcija na požar A1
- zvučno izolaciona svojstva
- odlična toplotno izolaciona svojstva - mala vrednost toplotne provodljivosti (λ)
- paropropusnost
- vodoodbojnost
- dimenziona stabilnost
- hemijska neutralnost

DIMENZIJE PROIZVODA I PODACI O PAKOVANJU

Debljina (mm)	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	200
Dužina x širina (mm)	1200 X 600										
m ² / pakovanje	12,96	10,80	8,64	7,20	7,20	5,76	4,32	3,60	3,60	3,60	2,88
m ² / paleta	207,36	172,80	138,24	115,20	115,20	92,16	69,12	57,60	57,60	57,60	46,08

Proizvodi se isporučuju na drvenim paletama dimenzija 1200 x 1200 x najviše 2520 mm.

TEHNIČKI PARAMETRI

Svojstvo	Simbol	Vrednost	Standard
Reakcija na požar	-	A1	EN 13501-1
Deklarisana toplotna provodljivost	λ_D	0,035 W/[mK]	EN 12667
Tolerancija debljine	T2	- 5 mm / + 15 mm	EN ISO 29466
Kratkotrajna vodoupojnost	WS	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN ISO 29767
Dugotrajna vodoupojnost	WL(P)	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$	EN 12087
Paropropusnost	MU 1	$\mu = 1$	EN 12086
Otpor strujanju vazduha	AF ₆	$r \geq 6 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$	EN ISO 9053
Tačka topljenja	T _i	> 1000°C	DIN 4102
debljina			
Ključ za obeležavanje	40-200 mm	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1-AFr6*	
Izjava o svojstvima (DoP)	40-200 mm	CPR-DoP-ADR-115	

*MW - mineralna vuna; EN - evropski standard; Ti - tolerancija debljine; WS – kratkotrajna vodoupojnost; WL(P) - dugotrajna vodoupojnost; MU1 – difuzija vodene pare (paropropusnost); A_{Fr} - otpor strujanju vazduha

DEBLJINA i R_D

Debljina (mm)	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	200
Toplotni otpor R _D [m ² K/W]	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,85	3,40	4,00	4,25	4,55	5,70

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Sedište i proizvodnja, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci
 HR – 52333 Potpićan
 Kancelarija prodaje, Radnička cesta 80, HR - 10000 Zagreb
 Tel +385 1 6197 600
www.rockwool.rs

Sve informacije u ovom tehničkom listu odnose se na svojstva proizvoda merodavna u vreme štampanja tehničkog lista. Molimo Vas da od svog dobavljača uvek zatražite najnovije izdanje tehničkog lista, budući da kontinualno radimo na razvoju proizvoda. Zadržavamo pravo promene pojedinih vrednosti bez prethodne najave.