Sistem CONLIT 150 Steelprotect

DESCRIEREA PRODUSULUI	▪ **Rezistență mecanică și stabilitate**: Protecția la foc a structurilor metalice cu CONLIT 150 Steelprotect mărește durabilitatea constrcțiilor metalice în condiții normale, precum și în condiții de solicitare excepționale cum este incendiul. ▪ **Securitate la incendiu:** Rezistența la foc a structurilor metalice protejate cu CONLIT 150 Steelprotect este de până la 240 minute (R240), conform criteriilor prevazute în standardul SR EN 1363-1:2012 ;i SR EN 13381-4: 2013. Plăcile CONLIT 150 pot fi cu sau fără caşeraj din folie de aluminiu.
AGREMENT TEHNIC	017-03/341-2020



UTILIZARE	**Panourile CONLIT 150 Steelprotect sunt utilizate pentru protectia pasiva la foc a structurilor metalice portante (coloane, grinzi, ferme) cu profile deschise si inchise si factor de masivitate de pana la 350 m^{-1}. Deasemenea pot fi utilizate pentru etanseizarea golurilor tehnice in peretii cu rezistenta la foc. In cazul sistemelor de protectie la foc a structurilor metalice. Grosimea panoului se alege in functie de tipul si dimensiunile profilului protejat. Sistemul CONLIT 150 Steelprotect poate atinge o rezistenta la foc de pana la 240 minute**

CARACTERISTICI TEHNICICE	Conductivitatea termica declarata	λ_D = 0,036 W/(mK)
	Clasa de reactie la foc	A1

CONLIT 150 P

lungime	lățime	grosime	nr. plăci pe palet	m^2 pe palet	livrare
[mm]	[mm]	[mm]	[buc]	[m^2]	[paleți
2000	1200	20	56	134,40	26
2000	1200	30	37	88,80	26
2000	1200	40	28	67,20	26
2000	1200	50	22	52,80	26
2000	1200	60	18	43,20	26
2000	1200	100	11	26,40	26
2000	1200	120	10	24,00	26
2000	1200	150	7	16,80	26

CONLIT 150 A/F

lungime	lățime	grosime	nr. plăci pe palet	m^2 pe palet	livrare
[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[m^2]	[paleți
2000	1200	20	56	134,40	26
2000	1200	30	37	88,80	26
2000	1200	40	28	67,20	26
2000	1200	50	22	52,80	26
2000	1200	60	18	43,20	26